



Наименование ISOPOL VZR

Продукт соответствует 2004/42/ЕС



building sector
see note 1
2004/42
IIAi(500)500



car refinish
2004/42
IIBe(840)600

пиктограмма

2004/42	Reference to EC Directive
II...	Annex, Table and Sub-category of product
(000)	Limit value of VOC with reference to the product sub-category
000	Maximum VOC content in product ready for use

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

VZR BINDER 80

ВРН 20

Описание

Двухкомпонентная эмаль на основе модифицированных полиуретановых смол с хорошим блеском, гидроизоляцией, твердостью и эластичностью.

Использование

ISOPOL VZR, благодаря своей полиуретановой основе, подходит для покраски в автомобильной промышленности и металлоконструкций в целом. ISOPOL VZR можно наносить прямо на железо.

Рекомендации

Наносить в один или два слоя на подготовленный металл или загрунтованные поверхности с промежуточным временем между слоями.

Разбавление

Распыление : 10-15% Разбавителя

Без распыления : 5-10% Разбавителя

вязкость DIN 4/25 °C : min. 120 " - max. 150 "

глянец : 90 - 95

цвет : все цвета

тип продукта : двухкомпонентная

объем отвердителя : по весу 100:50

жизнеспособность смеси 25 °C : 6 hours

толщина пленки : 40 - 50 микрон

укрываемость min. min. 7.0 m²/l - **max.** 10.0 m²/l

сушка при 25 °C :

без пыли 15 - 20 минут

на отлип 3 - 4 часов

полное высыхание 18 - 20 часов

полимеризация около 7 дней

высокотемпературная

сушка : 60 минут при 80 °C

время перекрытия :

min. через 30 минут - max. не более 8 часов

термостойкость : 80 °C

срок годности : 24 месяца при + 5/35 °C